

(19)



Eur päisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des br vets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 042 631
A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 81200442.2

(51) Int. Cl.³: C 23 F 7/10

(22) Anmeldetag: 17.04.81

(30) Priorität: 24.06.80 DE 3023479

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
30.12.81 Patentblatt 81/52(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR NL SE(71) Anmelder: METALLGESELLSCHAFT AG
Reuterweg 14 Postfach 3724
D-6000 Frankfurt/M.1(DE)(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE NL SE(71) Anmelder: Société Continentale Parker
51, Rue Pierre
F-92111 Clichy(FR)(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE FR(72) Erfinder: Oei, Han Yong, Dr. Dipl.-chem.
Liebigstrasse 18
D-6000 Frankfurt am Main(DE)(72) Erfinder: Siemund, Günter, Ing. grad.
Im Birkenneck 53
D-6056 Heusenstamm(DE)(72) Erfinder: Vey, Rudolf
An der Gänsweide 14
D-6369 Niederdorfelden(DE)(74) Vertreter: Fischer, Ernst, Dr.
Reuterweg 14
D-6000 Frankfurt am Main 1(DE)

(54) Verfahren zur Phosphatierung von Metalloberflächen.

(57) Das anmeldungsgemäße Verfahren zur Herstellung von Phosphatüberzügen auf Eisen und Stahl sieht die Behandlung im Temperaturbereich von 50 bis 98 °C mit Lösungen vor, die Zink-, Mangan-, Phosphat- und Nitrationen enthalten, in denen das Gewichtsverhältnis von

$$P_2O_5 : NO_3 = 1 : (0,3 \text{ bis } 3,0)$$

$$\text{Gesamt-}P_2O_5 : \text{freies-}P_2O_5 = 1 : (0,25 \text{ bis } 0,70)$$

$$Mn : Zn = 1 : (22 \text{ bis } 0,2)$$

beträgt und die im eingearbeiteten Zustand eine Gesamtsäure-punktzahl von mindestens 20 Punkten aufweist.

Die so erzeugten Phosphatschichten gewähren einen hohen Korrosionsschutz und sind auch für die Erleichterung der Kaltverformung geeignet.

EP 0 042 631 A1

METALLGESELLSCHAFT
Aktiengesellschaft
Reuterweg 14
6000 Frankfurt/M.

Frankfurt/M., 18. Juni 1960 0042631
DrOz/HGa

1461

Prov. Nr. 8576 M

Verfahren zur Phosphatierung von
Metalloberflächen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von
Phosphatüberzügen auf Metalloberflächen von Eisen und
Stahl unter Verwendung einer sauren nitratbeschleunigten
Zink- und Manganionen enthaltenden Phosphatierungs-
5 lösung bei erhöhten Temperaturen im Tauchverfahren.

Es ist bekannt, Eisen und Stahl zwecks Ausbildung einer
Phosphatschicht mit Phosphatierlösungen im Tauchen zu
behandeln, die Zink-, Wasserstoff-, Nitrat- sowie
10 Phosphationen enthalten. Die Phosphatschichten, die auf
diese Weise erzeugt worden sind, eignen sich besonders
als Schmiermittelträger bei der Kaltumformung. Mit einer
Rostschutzölnachbehandlung führen sie zu Korrosionsbe-
ständigkeiten, die galvanisch aufgetragenen Metallüber-
15 zügen aus Zink, Cadmium etc. entsprechen.

Insbesondere für den Korrosionsschutz mit Ölen und die
Erleichterung der Kaltumformung, wie z. B. das Kalt-
fließpressen, werden Schichten mit höherem Auflagege-
20 wicht, z. B. im Bereich zwischen 8 bis 30 g/m², benötigt.
In manchen Fällen werden besonders hohe Ansprüche an den
Korrosionsschutz gestellt. Dies kann erreicht werden
durch eine Erhöhung des Schichtgewichtes. Eine Erhöhung
des Schichtgewichtes würde auch in der Kaltumformung
25 höhere Umformgrade zulassen.



Die Abscheidung von dicken Zinkphosphatschichten kann gemäß DE-AS 12 87 412 sowie US-PS 32 68 367 durch in-Berührung-bringen von Eisen und Stahl mit einer nitratbeschleunigten sauren Zinkphosphatierlösung unter Zusatz von Polycarbonsäuren, in der das wenigstens einer Carboxylgruppe benachbarte Kohlenstoffatom eine Hydroxy-, Amino- oder Carboxylgruppe trägt, erreicht werden. Diese Phosphatierlösung kann weiterhin Zusätze wie Nickel, Kobalt, Lithium, Wismut und Mangan in geringen Konzentrationen von kleiner als 0,5 g/l enthalten. Sie aktivieren die zu phosphatierende Metalloberfläche und begünstigen die Abscheidung von Zinkphosphatschichten.

Die Abscheidung derart dicker Phosphatschichten zur Lösung des geschilderten Problems hat den Nachteil, daß der Chemikalienverbrauch vergleichsweise hoch ist. Weiterhin kann in manchen Fällen, z. B. je nach Art der Legierung des zu phosphatierenden Werkstückes, der Erzeugung von dickeren Schichten Grenzen gesetzt sein.

Aufgabe der Erfindung ist, ein Phosphatierverfahren bereitzustellen, das die geschilderten Nachteile nicht aufweist, insbesondere universell anwendbar ist, mit einem geringen Chemikalienbedarf auskommt und zu hochwertigeren Phosphatschichten führt.

Die Aufgabe wird gelöst, indem das Verfahren der eingangs genannten Art entsprechend der Erfindung derart ausgestaltet wird, daß man die Metalloberflächen bei Behandlungstemperaturen von 50 bis 98 °C mit einer Phosphatierlösung in Berührung bringt, die mindestens 0,6 g/l Manganionen enthält,

in der das Gewichtsverhältnis



- 5 beträgt und
die im eingearbeiteten Zustand eine Gesamtsäurepunktzahl
von mindestens 20 Punkten aufweist.

- 10 Ein derartiges Verfahren führt zu Zink-Mangan-Phosphat-
schichten, die bei vergleichbaren Schichtdicken Zink-
phosphatschichten bezüglich Korrosionsschutz und Kalt-
umformeigenschaften überlegen sind.

- 15 Vorzugsweise werden die Metalloberflächen mit einer
Phosphatierungslösung in Berührung gebracht, in der der
Gehalt an Manganionen mindestens 1 g/l beträgt. Hier-
durch wird ein höherer, die vorgenannten Eigenschaften
noch verbessernder Manganphosphat-Anteil in der Schicht
erzielt.

- 20 Optimale Ergebnisse hinsichtlich der Schichtqualität
werden erzielt, wenn in einer weiteren bevorzugten Aus-
gestaltung der Erfindung die Metalloberflächen mit
einer Phosphatierungslösung in Berührung gebracht werden,
in der das Gewichtsverhältnis von Mn : Zn gleich
25 1 : (0,8 bis 12) beträgt.

- 30 Weiterhin wurde gefunden, daß mit steigendem Mangan-
phosphat-Anteil in der Schicht sich deren Eignung
speziell zur Vorbereitung für die Kaltumformung ver-
bessert. Über dem Bereich von 1 : 0,2 liegende Mangan-
ionen-Gehalte in der Phosphatierungslösung führen zu
nicht geschlossenen, löcherigen Schichten.

- 35 Innerhalb der geforderten Grenzen können Bäder mit z.B.
80 Gesamtsäurepunkten wie folgt zusammengesetzt sein:

			<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	Zn	g/l	11,7	6,08	33,3	10,3
	Mn	g/l	4,28	2,18	3,11	20,2
	P ₂ O ₅	g/l	33,6	28,9	19,3	20,0
5	NO ₃	g/l	10,1	8,68	57,7	55,0
	P ₂ O ₅ :NO ₃		1:0,3	1:0,3	1:2,99	1:2,74
	Gesamt-P ₂ O ₅ :					
	freies-P ₂ O ₅		1:0,26	1:0,69	1:0,26	1:0,42
10	Mn : Zn		1:2,7	1:2,8	1:10,7	1:0,5

Die Gesamtsäurepunktzahl läßt sich durch Titration einer 10 ml Badprobe mit 0,1 n NaOH gegen Phenolphthalein als Indikator bis zum Umschlag von farblos nach rosa ermitteln.

15

Zur Aktivierung der zu phosphatierenden Stahl- oder Eisenoberflächen können dem Bad Nickel- und/oder Kobalt- und/oder Kupferionen und dergleichen zugesetzt werden. Zweckmäßigerweise werden diese Metallionen in einer Konzentration von z. B. 0,02 bis 0,10 g/l dem Bad zugesetzt. Das zu den Metallionen gehörige Anion kann z. B. Nitrat oder Sulfat sein.

20

Falls eine weitere Erhöhung des Schichtgewichtes erwünscht ist, empfiehlt es sich, die Metalloberflächen mit einer Phosphatierungslösung in Berührung zu bringen, die einfache und/oder komplexe Fluoride, wie NaF, NaHF₂ und/oder Na₂SiF₆, enthalten.

25

30

Falls erwünscht, kann eine gewisse Erniedrigung des Schichtgewichtes herbeigeführt werden, wenn dem Phosphatierungsbad kondensierte Phosphate zugesetzt werden.

35

Es liegt in der Natur eines nitratbeschleunigten Phosphatierbades, daß sich infolge des Durchsatzes von Metalloberflächen Eisen-II-Ionen im Bad anreichern und die

Gesamtsäure-Punktzahl abnimmt. Um einer Verschlechterung des Phosphatierungsergebnisses zu begegnen, ist eine Ergänzung des Phosphatierungsbades erforderlich.

- 5 Besonders vorteilhafte Ergebnisse werden erzielt, wenn man das Phosphatierungsbad hinsichtlich der Komponenten Zink-, Mangan-, Phosphat- und Nitrationen im Gewichtsverhältnis

$P_2O_5 : NO_3 = 1 : (0,3 \text{ bis } 2,0)$

- 10 Gesamt- P_2O_5 : freies- $P_2O_5 = 1 : (0,3 \text{ bis } 0,8)$

$Mn : Zn = 1 : (2 \text{ bis } 80)$

ergänzt.

- 15 Die zu phosphatierenden Werkstücke sollen fett- und zunder- bzw. rostfrei sein. Die Entfettung kann z. B. mittels wäßriger, alkalischer, oberflächenaktive Substanzen enthaltender Reiniger erfolgen.

- 20 Die Entzunderung erfolgt zweckmäßigerweise mittels Schwefelsäure oder Salzsäure.

Nach der Reinigung und/oder Beizung sollten die Werkstücke gut mit Wasser gespült werden.

- 25 Die Werkstücke können vor der Phosphatierung zur Ausbildung von feinkristallinen Schichten in an sich bekannter Weise, z. B. mit Titanorthophosphat- bzw. Manganorthophosphatsuspensionen in Wasser, vorgespült werden. Es hat sich in der Praxis erwiesen, daß in manchen Fällen auch schon eine Vorspülung mit 50 bis 98 °C heißem Wasser die Oberfläche aktiviert.

- 35 Das Phosphatierbad wird je nach Werkstückart, je nach Legierung und je nach Anwendungsart zwischen 50 und 98 °C betrieben. Es hat sich erwiesen, daß eine Tauchzeit von 5 bis 15 Minuten für die meisten Anwendungsfälle ausreichend ist.

Wie erwähnt, wird sich - bedingt durch die Nitratbeschleunigung - im Laufe des Durchsatzes Eisen-II im Phosphatierbad anreichern. Die Wirkungsweise des Bades wird hierdurch nicht beeinträchtigt. In Sonderfällen, z. B. bei hohen Nitratkonzentrationen oder bei hohen Badtemperaturen, kann es jedoch auch vorkommen, daß das Bad infolge der Oxidation von FeII zu FeIII Eisen-II-frei bleibt. Auch dies beeinträchtigt die Wirkungsweise des Bades nicht. Die Ergänzung des Bades erfolgt zweckmäßigerweise auf Konstanz der Gesamtsäurepunktzahl.

Das Schichtgewicht der erzielten Zink-Mangan-Phosphat-schichten liegt je nach Phosphatierbadzusammensetzung und Legierung des zu behandelnden Werkstückes normalerweise zwischen ca. 5 und ca. 30 g/m².

Nach der Phosphatierung wird mit Wasser gespült, gegebenenfalls nachbehandelt und bei Bedarf getrocknet.

Für den Korrosionsschutz kann z. B. nachbehandelt werden mit Chromsäurelösungen, gefolgt von einer Behandlung mit Korrosionsschutzölemulsionen. Für die Kaltumformung können die Werkstücke z. B. mit Seifenlösungen nachbehandelt werden.

Die auf diese Weise behandelten Werkstücke sind den mit üblichen nitratbeschleunigten Zinkphosphatiersystemen behandelten Werkstücken bezüglich Korrosionsschutz und Kaltumformeigenschaften überlegen.

Die Erfindung wird anhand der folgenden Beispiele beispielsweise und näher erläutert.

Beispiel 1

Stahlschrauben wurden wie folgt behandelt:

- 5 a) Beizen in 15 %iger Schwefelsäure mit einem Zusatz eines Beizinhibitors bei 60 °C und einer Tauchzeit von 10 Minuten
- b) Spülen mit kaltem Wasser
- c) Spülen mit 60 °C heißem Wasser
- 10 d) jeweils 10 Schrauben wurden 10 min im Tauchen im Phosphatierbad A, B und C phosphatiert.

		Bad A	Bad B	Bad C
		Zn-phosphat	Zn-phosphat	Zn-Mn-phosphat
15				
	Zn g/l	20,7	26,8	12,7
	Mn g/l	-	-	10,8
	Ni g/l	0,03	0,03	0,03
	P ₂ O ₅ g/l	24,8	20,3	19,4
20	NO ₃ g/l	26,3	39,6	37,9
	Gesamtsäure-Punkte	75	75	70
	P ₂ O ₅ : NO ₃	1 : 1,06	1 : 1,95	1 : 1,95
	Gesamt-P ₂ O ₅ :			
	freies-P ₂ O ₅	1 : 0,40	1 : 0,36	1 : 0,36
25	Mn : Zn	-	-	1 : 1,2
	Badtemperatur °C	98	75	75
	Schichtgewicht g/m ²	24,9	18,6	15,1

- e) Spülen mit kaltem Wasser
- 30 f) Nachspülen in vollentsalztem Wasser mit Zusatz von 0,5 g/l Natriumbichromat bei 80 °C
- g) Behandeln mit einer 13 %igen Emulsion eines Korrosionsschutzöles bei 60 °C
- h) Ofentrocknen bei 70 °C.

35

Die Schrauben wurden dann im Salzsprühtest nach DIN 50021 SS geprüft, für jedes der drei Verfahren A, B und C wurden

10 Schrauben geprüft. Nach 72 Stunden Prüfzeit waren bei den Verfahren A und B 50 % der Schrauben verrostet; bei Verfahren C waren alle 10 Schrauben noch nicht angegriffen, obwohl das Schichtgewicht geringer ist als bei den Verfahren A und B.

Beispiel 2

Kaltfließpressteile wurden wie folgt behandelt:

- a) Beizen in 15 %iger Salzsäure mit Zusatz eines Beizinhibitors bei Raumtemperatur und einer Behandlungszeit von 10 Minuten
- b) Spülen mit kaltem Wasser
- c) Spülen mit 75 °C heißem Wasser
- d) jeweils 100 Kaltfließpressteile wurden 10 min im Tauchen in Phosphatierbad D und E behandelt.

		Bad D	Bad E
		<u>Zn-phosphat</u>	<u>Zn-Mn-phosphat</u>
	Zn g/l	20,5	18,7
	Mn g/l	-	5,8
	Ni g/l	0,2	0,03
	P ₂ O ₅ g/l	24,9	19,4
	NO ₃ g/l	29,3	37,9
	Gesamtsäure-Punkte	80	70
	P ₂ O ₅ : NO ₃	1 : 1,2	1 : 1,95
	Gesamt-P ₂ O ₅ :		
	freies-P ₂ O ₅	1 : 0,53	1 : 0,36
	Mn : Zn	-	1 : 3,2
	Badtemperatur °C	98	75
	Schichtgewicht g/m ²	18,3	17,5

- e) Spülen mit kaltem Wasser
- f) Behandeln in einer 5 %igen Natronseife bei 73 °C und einer Tauchzeit von 5 min

g) Trocknen durch Eigenwärme an der Luft.

Die Teile wurden rückwärts fließgepreßt zu Hülzen. Bei den Teilen, die in Bad D behandelt worden sind, hatten die Hülzen zu etwa 80 % Riefen und die Oberfläche hatte ein metallisch blankes Aussehen. Bei den Teilen, die in Bad E behandelt worden sind, konnten keine Riefen festgestellt werden und die Oberfläche war grau, was auf eine erhebliche Restphosphatschicht deutet.

Beispiel 3

Stahlbleche der Qualität USt 1405 m wurden wie folgt behandelt:

- a) Reinigen in einem stark alkalischen wäßrigen Reiniger bei 95 °C und einer Tauchzeit von 15 min
- b) Spülen mit kaltem Wasser
- c) Beizen in H₂SO₄, 20 %ig mit Zusatz eines Beizinhibitors, bei 65 °C und einer Tauchzeit von 10 min
- d) Spülen mit kaltem Wasser
- e) Phosphatieren bei 75 °C und einer Tauchzeit von 10 min in Bad F und G
- f) Spülen mit kaltem Wasser.

Die Zusammensetzung der Bäder F und G ist in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die Gesamtsäurepunktzahl der Bäder betrug jeweils 90 Punkte.

Nach einem Durchsatz von jeweils 0,2 m² Blechoberfläche pro Liter Badlösung wurden die Bäder auf Punktkonstanz mit den in der Tabelle aufgeführten Ergänzungskonzentrationen ergänzt.

Bei Beginn des Durchsatzes und nach Durchsatz von 4 m² Stahloberfläche pro Liter Badlösung wurden Musterbleche

abgezweigt zur Schichtgewichtsbestimmung und zur Korrosionsprüfung im Salzsprühtest nach DIN 50021 SS. Die Bleche für die Korrosionsprüfung wurden vorher behandelt mit einer 15 %igen Emulsion eines Korrosionsschutzöles und anschließend bei 70 °C im Ofen getrocknet.

5 Tabelle

		<u>Bad F</u>	<u>Bad G</u>
	Zn g/l	22,3	22,6
	Mn g/l	2,1	8,11
	Ni g/l	0,04	0,03
10	P ₂ O ₅ g/l	29,8	24,3
	NO ₃ g/l	31,6	50,4
	Gesamtsäure-Punktzahl	90	90
	Gesamt-P ₂ O ₅ :		
	freies-P ₂ O ₅	1 : 0,40	1 : 0,50
15	P ₂ O ₅ : NO ₃	1 : 1,06	1 : 2,07
	Mn : Zn	1 : 10,6	1 : 2,79
		<u>Ergänzungs-</u> <u>konzentrat</u>	<u>Ergänzungs-</u> <u>konzentrat</u>
		für Bad F	für Bad G
20	Zn %	12,6	11,8
	Mn %	0,31	1,88
	Ni %	0,03	0,03
	P ₂ O ₅ %	25,8	22,9
25	NO ₃ %	11,4	17,7
	Gesamt-P ₂ O ₅ :		
	freies-P ₂ O ₅	1 : 0,41	1 : 0,55
	P ₂ O ₅ : NO ₃	1 : 0,44	1 : 0,77
	Mn : Zn	1 : 40,6	1 : 6,3
30	Schichtgewicht Anfang	15,6 g/m ²	18,2 g/m ²
	Schichtgewicht nach 4 m ² /l	16,2 g/m ²	19,0 g/m ²
	Rost nach 72 h Salzsprüh-		
	test nach DIN 50021 SS		
	am Anfang	0 %	0 %
35	nach 4 m ² /l	0 %	0 %

Es ist deutlich erkennbar, daß durch die bevorzugte Ausgestaltung der Ergänzung die Phosphatier-Bäder auch nach Durchsatz von $4 \text{ m}^2/\text{l}$ zu Schichten führen, die ihre guten Eigenschaften beibehalten haben.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Phosphatüberzügen auf Metalloberflächen von Eisen und Stahl unter Verwendung einer sauren nitratbeschleunigten Zink- und Manganionen enthaltenden Phosphatierungs-
lösung bei erhöhten Temperaturen im Tauchverfahren, dadurch gekennzeichnet, daß man die Metalloberflächen bei Behandlungstemperaturen von 50 bis 98 °C mit einer Phosphatierungs-
lösung in Berührung bringt, die mindestens 0,6 g/l Manganionen enthält,
in der das Gewichtsverhältnis

$$\text{P}_2\text{O}_5 : \text{NO}_3 = 1 : (0,3 \text{ bis } 3,0)$$

$$\text{Gesamt-P}_2\text{O}_5 : \text{freies-P}_2\text{O}_5 = 1 : (0,25 \text{ bis } 0,70)$$

$$\text{Mn} : \text{Zn} = 1 : (22 \text{ bis } 0,2)$$

beträgt und

die im eingearbeiteten Zustand eine Gesamtsäurepunktzahl von mindestens 20 Punkten aufweist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Metalloberflächen mit einer Phosphatierungs-
lösung in Berührung bringt, in der der Gehalt an Manganionen mindestens 1 g/l beträgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man die Metalloberflächen mit einer Phosphatierungs-
lösung in Berührung bringt, in der das Gewichtsverhältnis von Mn : Zn = 1 : (0,8 bis 12) beträgt.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß man die Metalloberflächen mit einer Phosphatierungslösung in Berührung bringt, die einfache und/oder komplexe Fluoride, wie NaF, NaHF₂ und/oder Na₂SiF₆, enthalten.

5. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß man das Phosphatierungsbad hinsichtlich der Komponenten Zink-, Mangan-, Phosphat- und Nitrationen im Gewichtsverhältnis

$P_2O_5 : NO_3 = 1 : (0,3 \text{ bis } 2,0)$

$\text{Gesamt-}P_2O_5 : \text{freies-}P_2O_5 = 1 : (0,3 \text{ bis } 0,8)$

$Mn : Zn = 1 : (2 \text{ bis } 80)$

ergänzt.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0042631
Nummer der Anmeldung

EP 81200442.2

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 1)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
	<u>DE - A1 - 2 818 426</u> (METALLGESELLSCHAFT) + Ansprüche + --	1-4	C 23 F 7/10
	<u>DE - A1 - 2 716 709</u> (NIPPON PAINT CO, LTD) + Beispiel 3; Tabelle 3 + --	1-3	
	<u>US - A - 4 180 417</u> (OKA et al.) + Beispiel 3 + --	1-3	
	<u>US - A - 4 086 103</u> (WOODS) + Beispiele 3, 10, 11; Ansprüche + ----	1-4	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 1)
			C 23 F
			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE
			X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument S: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
X	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.		
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
WIEN	17-08-1981		SLAMA

EPA form 1503.1 06.78

THIS PAGE BLANK (USPTO)